

ウールマーク品質基準

品質基準 CP-3 : 2016

漂白剤

基本品質基準

特性	試験方法	合格基準
蛍光増白剤の存在 (OBA)	146	≤ 1-2
湿潤破断強力	286	参考生地より 20kPa 以上低くないこと
漂白剤による色相変化	241	P1 染めで著しい色相変化、P2 染めで変化なし
染色されたそれぞれの生地の洗濯堅牢度	300	変退色： GSR (漂白剤入り) – GSR (漂白剤なし) ≥ -0.5 unit 汚染： Δ E (漂白剤入り) – Δ E (漂白剤なし) ≤ 1.0

注

1. 参考洗剤 ECE 洗剤 A と漂白剤の水溶液で羊毛生地を試験する。
2. GSR = グレースケール評価
3. 漂白剤系を含む洗剤は**使用してはならない**。